

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


<u>Producto:</u>	<i>Clorhidróxido de Aluminio</i> polvo impalpable malla 400.
<u>Fórmula genérica:</u>	$\text{Al}_2(\text{OH})_5\text{Cl} \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$
<u>N°CAS:</u>	12042-91-0

Determinación	Especificación	Norma Utilizada
Apariencia	polvo impalpable blanco.	Método Visual
Aluminio (Al_2O_3)	46,0 – 48,0 %	USP 39
Aluminio (Al)	24,3 – 25,4 %	
Cloruros (Cl)	15,8 – 16,8 %	USP 39
pH solución 15% activo	3.0-5.0 mínimo.	USP 39
Hierro (Fe)	150 ppm máximo.	USP 39
Metales pesados (Pb)	20 ppm máximo.	USP 39
Arsénico (As)	2 ppm máximo.	USP 39
Residuo malla 400:	< 1,0 %.	TVLAA010

Rev. N°	Fecha	Firma	Próx. Rev.
14	03/07/2020	G.A.G.	03/07/2023

Revisado por : Departamento de Calidad y Desarrollo

Página 1 de 1

TORT VALLS S.A.
(B1629MXA) Te: 0230-4496700Calle 4 Nro. 160 entre Calle 9 y Arturo Frondizi – Pilar – Pcia. Bs As
Email: info@tortvalls.com.ar -www.tvsa.com.ar  +54911 5814 3219