

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**Producto:**OXIGT[®]** OXICLORURO DE COBRE TÉCNICOFormula: $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$ N°CAS:

1332-65-6

Determinación	Especificación	Norma Utilizada
Apariencia	Polvo color verde impalpable	Método Visual
Oxicloruro de cobre:	96,5% +/- 1 %	CIPAC 1.44.0/1/M1.2
Cobre total	57,5% +/- 0,5 %	
Arsénico (As):	< 57 ppm	CIPAC 1A, 44.0/M2/2.6
Plomo (Pb):	< 285 ppm	CIPAC 1A MT92
Cadmio (Cd):	< 57 ppm	A.A.
Retención en malla nº 325	1,0 % máx	CIPAC 1 MT 59.3
pH (en suspensión acuosa al 2%)	5-7	CIPAC 1A MT 75.2

El producto se comercializa en bolsas blancas de polietileno de alta densidad con interna de polietileno cristal

Rev. Nº	Fecha	Firma
15	11/06/2025	RM

Revisado por:
Departamento de Calidad y Desarrollo
Página 1 de 1